

Malta Fine

Zračno sušecha malta za zaključne omete.

Narejena je iz gašenega apna in silikatnega agregata (0/1 mm).



Dvoslojna vreča



Prednosti

- Ekološko in zračno, odlično za uporabo na področju bio gradnje.
- Za notranje in zunanje površine

Področja uporabe

- Ometi za notranje površine, zračni in ekološki, namenjeni barvanju z združljivimi barvami.
- Ometi za zunanje površine, z Rasatutto Superior*.
- Možnost nanosa združljivega vodoodbojnega premaza.

Priprava podlage

- Površina nanosa (obstoječi omet): površina mora biti čista in trdna, preprečite drobljenje in prašenje.
- Visoka temperatura: po potrebi omočite izdatno omočite zid, vendar brez pretiravanja, preden nanesete malto.
- Debelina: s kovinsko lopatico nanesite 1 do 3 mm sloj.
- Po potrebi: počakajte, da se fina malta strdi, nato navlažite površino s čopičem in jo enakomerno zgladite z gobasto gladilko.
- Visoke temperature/temperature pod lediščem: naneseni izdelek za nekaj ur zaščitite s polipropilensko folijo.

Priprava izdelka

- Odmerite fino malto Malta Fine z Rasatutto Superior* glede na predvideno uporabo (oglejte si tabelo izdelkov Fibrofin).
- Večjo sprijemno trdnost zaključnega sloja je mogoče dodati približno 1 kg cementa na vrečo fine malte.
- Zmešajte s polžnim mešalnikom ali vrtalnikom s spiralnim mešalnim nastavkom za vlakni ojačane malte.
- Uporabite v 30 minutah po pripravi zmesi z Rasatutto Superior*.

Navodila za uporabo

- Debelina: s kovinsko lopatico nanesite 1 do 3 mm sloj.
- Po potrebi: počakajte, da se fina malta strdi, nato navlažite površino s čopičem in jo enakomerno zgladite z gobasto gladilko.
- Visoke temperature/temperature pod lediščem: naneseni izdelek za nekaj ur zaščitite s polipropilensko folijo.

Tehnične lastnosti

Temperatura uporabe	od +5 °C do +35 °C
Poraba	pribl. 2 kg/m ² na mm debeline odvisno od podlage
Prepustnost za vodno paro	μ 8 (EN 1745)
Oznaka CE	EN 998-1 Ime GP

- Pakiranje: vreče iz polietilena s 25 kg.
- Paleta za enkratno uporabo z 48 vrečami in zaboj z 48 vrečami.

Pogoji skladiščenja:

- do 12 mesecev v nepoškodovanih vrečah v hladnem, suhem in pokritem prostoru, zaščiten pred dežjem, zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo.
- Vreča naj ne bo izpostavljena sončni svetlobi več kot 30 dni, saj razpade.
- Po odstranitvi polietilenske zaščite (s katero je ovita paleta) je treba vreče zaščititi pred dežjem.

Oglejte si tehnični in varnostni list, ki sta na voljo na Laterlite.si

* Za informacije o sredstvu Rasatutto Superior se obrnite na službo za tehnično pomoč.